

# 产品技术说明书

## RS-833W

### 应用于弹性内墙苯丙乳液

#### 产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-833W 是一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚物, 具有粒子细小, 粘度适中的特点, 胶膜柔韧性好, 可有效降低涂料配方中成膜助剂的添加量。并兼顾优异的耐水性、耐碱性。并在此优异性能基础上采用双向汽提技术净味, 有效去除乳液的气味和 VOC。

BATF 合成胶乳 RS-833W 设计应用于弹性内墙涂料中, 低温稳定性好, 具有优异断裂伸长率和拉伸强度。

#### 主要特性与优点:

- 优良的耐水性、耐碱性;
- 与粉料良好的相容性;

#### 典型特性:

聚合物类型	苯丙共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
PH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (25°C, 3 号转子, 12 转/分, cps)	500-3000
固含量 (%)	50±1
最低成膜温度 (°C)	0
粒子直径 (µm)	0.1-0.3
离子性	阴离子型

#### 贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

#### 重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。



佛山市顺德区巴德富实业有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
<http://www.batf.cn>  
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司  
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号  
Tel: 021-57238311 57233322  
Fax: 021-57233311  
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司  
地址: 四川省成都市大邑县大安路  
Tel: 028-88202208  
Fax: 028-88311828  
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司  
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号  
Tel: 0512-82363737 82363736  
Fax: 0512-52093998  
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司  
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
<http://www.batf.cn>  
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司  
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路  
Tel: 0317-5485113  
Fax: 0317-5485113