

产品技术说明书

RS-998AF

应用于内外墙乳胶漆的苯丙乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-998AF 是一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚而成的聚合物，具有粒子细小、粘度适中、APEO-Free 的特点，胶膜坚韧而富有弹性，耐水性、耐擦洗和耐碱性好，不含保护胶体。

BATF 合成胶乳 RS-998AF 设计应用于涂料的粘合剂，对颜填料有较高的承载力，具有较好的耐候性、优良的附着力和柔韧性。

BATF 合成胶乳 RS-998AF 是一种小粒的胶乳，可以配制高光泽的涂料，广泛用作户内外有光、半光或平光乳胶漆粘结剂及皮革、水泥砂浆和混凝土的增韧剂。

典型特性:

聚合物类型	苯乙烯/丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25℃)	8±1
布氏粘度 (cps, 25℃, 3 号转子, 12 转/分)	4000-8000
固含量 (%)	48±1
最低成膜温度 (°C)	20℃
粒子直径 (μm)	0.1~0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 10~35℃，有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/07/01



主要特性与优点:

- 优良的耐水、耐碱和耐擦洗性;
- 优良的附着力和柔韧性;
- 出色的耐候性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113