

产品技术说明书

RS-3799A

专业多彩漆承载相硅丙乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-3799A 是一种利用特殊工艺合成, 采用 ACT-surf 专利技术, 聚合而成的自交联硅丙乳液。

BATF 合成胶乳 RS-3799A 具有较好的成膜性, 漆膜极其致密, 其配制的多彩漆具有优异的耐水白性、耐水性、耐候性、水白恢复性。

BATF 合成胶乳 RS-3799A 具有粒径小, 透明度高的特点, 配制的多彩漆具有优异的通透度。

BATF 合成胶乳 RS-3799A 与多种保护胶体混合具有极好的相容性, 在胶粒最外面引入一层较厚的惰性保护层, 确保了成品漆具有极佳稳定性。特别设计应用于多彩漆连续相承载乳液。用其配制的成品漆在较宽的温度范围内均储存非常稳定, 不后增稠。

典型特性:

聚合物类型	硅丙聚合物
外观	半透明乳液
PH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (25°C, 1#60r,cps)	10-80
固含量 (%)	40±1
最低成膜温度 (°C)	20
粒子直径 (µm)	<0.1
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2017/03/16



巴德富公司

BATF Industrial Co., Ltd.

主要特性与优点:

- 极佳的配漆稳定性
- 优异的配漆通透度
- 优异的耐水白性、恢复性
- 优异的耐水性、耐候性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 075729966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113