

产品技术说明书

RS-5608

全新底面合一内墙用乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-5608 是一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚乳液, 采用独特的种子乳液聚合方式以得到特殊的核壳结构, 此特殊的化学结构能显著提高涂料的配方稳定性以及储存稳定性和胶膜的硬度。并具有优异的耐水性和耐碱性, 和良好的附着力。采用双向汽提技术消除 VOC, 达到低气味、低 VOC 的新一代产品。

BATF 合成胶乳 RS-5608 设计应用于内墙底面合一乳胶漆, 具有如下特点:

- ① 可配置中高 PVC 涂料, 具有高耐擦洗性, 初期抗粉化性
- ② 可配置封闭底漆具有优异的抗泛碱、抗盐析性
- ③ 极低的 VOC 含量和极低的气味, 有利于降低涂料产品的 VOC
- ④ 不含氨、APEO、DOP、DBP; 不人为添加甲醛

典型特性:

聚合物类型	苯乙烯/丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 3 号转子, 12 转/分)	500-2500
固含量 (%)	49±1
最低成膜温度 (°C)	29
粒子直径 (μm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/12/09



主要特性与优点:

- 可配置中高 PVC 提供优异的耐擦洗性
- 可配置底漆提供优异的抗泛碱、抗盐析
- 极低的 VOC 含量和极低的气味

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113