

产品技术说明书

RS-8399

专业应用于多彩基础漆高性能纯丙乳液



巴德富公司

BATF Industrial Co.,Ltd.

主要特性与优点:

- 优异的耐水性、耐候性;
- 突出的抗渗性能;
- 拥有极佳的造粒效果, 彩点不易破碎;
- 配制的多彩体系具有极好的储存稳定性, 不后增稠

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-8399 利用特殊的无皂聚合工艺合成, 具有极好的保护胶适应性, 能赋予多彩基础漆优异的耐候性和耐水性, 并具有突出的抗渗性能。

BATF 合成胶乳 RS-8399 在分子链段内引入特殊功能基团, 初期与保护胶、纤维素充分反应, 后期稳定, 基础漆内聚力强, 拥有极佳的造粒效果, 彩点不易破碎, 配制的多彩体系具有极好的储存稳定性, 不后增稠。

BATF 合成胶乳 RS-8399 设计合理的玻璃化温度与交联单体协同作用, 乳液分子链具有适宜的柔顺和交联度, 造粒彩点具有合适的强度与柔韧性。

典型特性:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 聚合物类型 | 纯丙聚合物 |
| 外观 | 乳状白色带蓝光乳液 |
| pH 值 (25°C) | 8±1 |
| 布氏粘度 (cps,25°C, 3 号转子, 30 转/分) | 400-3000 |
| 固含量 (%) | 47±1 |
| 最低成膜温度 (°C) | 23±2 |
| 粒子直径 (µm) | 0.09-0.15 |
| 离子性 | 阴离子型 |

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2018/06/04