

产品技术说明书

RS-8687

应用于自清洁质感的纯丙乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-8687 是一种采用 Sup-hydro 的专利技术合成的一款亲水性聚合物,同时通过有机硅的改性、种子乳液聚合工艺的选用,使得最终的漆膜内部疏水、表面亲水、粒径细小、成膜致密,在保障了漆膜耐水性的同时,利用表面亲水的特征达到优异的耐沾污性能,同时是一款不含 APEO、重金属的环保类产品,非常适合做自清洁的质感。

典型特性:

| | |
|------------------------------|-----------|
| 聚合物类型 | 纯丙烯酸酯乳液 |
| 外观 | 乳白泛蓝光乳液 |
| pH 值 (25°C) | 7-9 |
| 布氏粘度 (cps,25°C,4 号转子,30 转/分) | 2000-6000 |
| 固含量 (%) | 46±1 |
| 最低成膜温度 (°C) | 30 |
| 粒子直径 (µm) | 0.05-0.2 |
| 离子性 | 阴离子型 |

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在 10~35°C,有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供,请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2016/08/09



主要特性与优点:

- 极佳的耐沾污;
- 优异的耐水性以及耐水白性。
- 优异的耐候性
- 优异的储存稳定性以及机械稳定性能

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 075729966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 075729966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113