

产品技术说明书

RS-9689AS

应用于内外墙乳胶漆的高弹性纯丙乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-9689AS 为自交联型高弹性纯丙乳液,是特地为使用在弹性墙壁和屋顶涂料之中而设计的,适应现在与未来环境要求开发的第三代 AP-Free 高性能弹性乳液。

BATF 合成胶乳 RS-9689AS 由于使用了乳液自交联技术和紫外线固化齐聚物技术,因而可以形成既柔软又抗污染的漆膜。

BATF 合成胶乳 RS-9689AS 配制的弹性涂料,低温下仍能保持优良的弹性,对积尘有超常的抗性,并具有呼吸能力,可防止潮份在墙壁和屋顶内的积累。

同时,RS-9689AS 在胶束外层采用特殊的锚定基团,能有效的提高弹性涂料和底漆之间的层间附着力以及早期湿附着力。

典型特性:

聚合物类型	全丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps,25°C, 3 号转子, 12 转/分)	200-2000
固含量 (%)	52±1
最低成膜温度 (°C)	<0°C
粒子直径 (µm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在 10~35°C,有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供,请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0
修订日期: 2015/07/01



主要特性与优点:

- 优良的弹性,耐沾污性;
- 良好的附着力;
- 出色的耐候性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113