

# 产品技术说明书

## RS-9723A

### 应用于综合性能优异的真石漆乳液

#### 产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-9723A 采用表面交联技术和应用特殊的成膜机理,使真石漆具有较好的耐水白性能,在不同的环境下,耐水白效果都有很好的体现,尤其能应对低温高湿等恶劣环境。而且该乳液配制成真石漆具有优异的展色性和施工效果。

RS-9723A 由于应用特殊的成膜机理和交联技术,使得真石漆遇水水分不容易在漆膜表面扩散,影响漆膜外观。

#### 典型特性:

聚合物类型	丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps,25°C, 4 号转子, 30 转/分)	2000-8000
固含量 (%)	45±1
最低成膜温度 (°C)	15
粒子直径 (μm)	0.08-0.2
离子性	阴离子型

#### 贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在 10~35°C,有效贮存期自包装之日起为半年。

#### 重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供,请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0  
修订日期: 2017/05/01



#### 主要特性与优点:

- 优异的耐水白;
- 卓越的机械稳定性;
- 优异的粘接强度

佛山市顺德区巴德富实业有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
<http://www.batf.cn>  
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司  
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号  
Tel: 021-57238311 57233322  
Fax: 021-57233311  
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司  
地址: 四川省成都市大邑县大安路  
Tel: 028-88202208  
Fax: 028-88311828  
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司  
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号  
Tel: 0512-82363737 82363736  
Fax: 0512-52093998  
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司  
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
<http://www.batf.cn>  
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司  
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路  
Tel: 0317-5485113  
Fax: 0317-5485113