

产品技术说明书

RS-9966T

应用于真石漆的丙烯酸酯乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-9966T 采用硅交联技术, 硅烷各分子相互缔合齐聚覆盖在乳胶粒子表面, 在成膜时使漆膜表面更充分地发挥硅的优异耐水白性能。此外, 还通过优化工艺配比, 使乳液具有均衡的性能, 为客户打造可靠的真石漆产品, 以面对日益严格的性能要求。

BATF 合成胶乳 RS-9966T 是一款兼具粘结强度、柔韧性、耐水白和吸水量的真石漆乳液, 同时不含 APEO, 不含重金属, 是一款环保型产品。

主要特性与优点:

- 优异的物理、化学稳定性;
- 涂膜强度高;
- 优良的柔韧性;
- 优异的耐水白;
- 低吸水量;
- 环保不含 APEO

典型特性:

聚合物类型	苯丙共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 3 号转子, 12 转/分)	2000-8000
固含量 (%)	45±1
最低成膜温度 (°C)	18±2
粒子直径 (µm)	0.09-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

修订日期: 2019/01/22



佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 075729966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 075729966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113