

## XC9853A-70 净味醇酸树脂

**类型：** XC9853A-70 为豆油酸改性净味醇酸树脂

**特性：** 成膜气味小、干速快、硬度高、消光效果佳、透明度好、重涂性好

**范围：** \*\*净味 PU 哑光面漆、底漆

**规格：** 外观色数： $\leq 2\#$  ( Fe-Co 比色 )

粘度： $40000-60000\text{mpa.s}/25^\circ\text{C}$

酸值： $\leq 12\text{mgKOH/g}$

固含： $70\pm 1.5\%$

OH 值： $120\pm 10\text{mgKOH/g}(**)$

溶剂：二甲苯、丁酯

**使用说明：** XC9853A-70 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相溶性良好，在脂肪烃中只能部分溶解，使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。

**储存方法：** 储存于阴凉通风、干燥的库房中，严禁火种，远离热源，防止阳光直射，库温保持在  $30^\circ\text{C}$  以下，保持包装密封，应与氧化剂、酸类物质分开储放。

**包装：** 200Kg 铁桶装

**保质期：** 室温  $30^\circ\text{C}$  以下六个月。