

产品介绍

指标名称	技术要求
二氧化钛含量	≥94
金红石含量	≥98
比重	4.0
颜色 CIEL	≥98
无机处理	锆、铝
有机处理	有
结晶粒度	0.27
松装密度	1.1
吸水量	
含油量	≤18
电阻率	7500
包装	25kg 纸塑复合袋、 500kg 和 1000kg 吨袋。
应用	装饰用油漆、涂料，尤其是高光泽体系 / 工业涂料/ 汽车漆、汽车修补漆/ 油墨、印铁涂料/ 船舶涂料和防护漆
存储	请于凉爽，通风良好处储存。远离火源，高温及明火。可储存于密闭的集装箱内。
操作	使用时注意避免灰尘。在机器设备内或者其他容易产生灰尘的地方使用时，需要适当的排气通风。通风不良时，须佩戴适当的呼吸器。在使用前请查看该产品的化学品安全说明书以获得更多的安全使用信息。