

技术指标：

牌号	P 含量 (%)	N 含量 (%)	pH (10%水溶液)	粘度 (10%水溶液,25°C)	水溶性 (g/100ml,25°C)	水溶性 (g/100ml,60°C)	平均粒径 (D50)	改性处理方法
CF- APP201	31min.	14min.	5.5-7.5	100max.	0.5max.	-	15-20 μ m	无处理
CF- APP202	29min.	16-18	7-9	50max.	0.3max.	-	18-22 μ m	三聚氰胺改性
CF- APP203	30min	14-16	6-8	20max.	0.3max.	-	18-22 μ m	硅烷包覆
CF- APP226	29min	13-15	6-8	20max.	0.15max.	1.0max.	20-24 μ m	环氧树脂包覆
CF- APP231	29min	16-18	5.5-7	20max.	0.04max.	0.4max	20-24 μ m	三聚氰胺甲醛树脂包覆

产品特性：

无卤环保，符合欧盟 RoHS,REACH，日本厚生劳动省环境负荷物质管理，韩国 K-Reach 等规定。

产品用途：

防火涂料	纺织涂层	聚氨酯	热固性树脂	聚烯烃
201/202/231	202/203/226	201/202	201/203/226	201/202

包装：

25 公斤编织袋、纸袋。