

## 水性单组份金属防锈自干漆

品牌：嘉怡美之梦

表干时间：1h

干膜厚度：50mn

湿膜厚度：100mn

每公斤涂刷面积（两遍）：8（m<sup>2</sup>）

最短复涂时间：0.25h

遮盖力：0.06（g/m<sup>2</sup>）

### 水性单组份金属防锈自干漆（普通）

| 产品参数    |  | 漆膜彻底固化后物理性能 |  |
|---------|--|-------------|--|
| 品名      | 水性单组份金属防锈自干漆(普通)                           | 指标          | 出厂管控值  |
| 物料编码    | 812500001                                  | 固体含量/%      | ≥35  |
| 主体树脂    | 水性环氧磷酸酯                                    | 有害物质        | 1.不含醛类/苯类/醚类<br>2.VOC总量≤50, 国标最低限量≤120<br>3.符合RoHS/REACH最新管控标准 |
| 包装规格    | 20kg/桶                                     | 光泽度/60°     | 定制   |
| 颜色      | 中灰、铁红、铁黄或定制                                | 硬度          | ≥HB  |
| 理论施工面积  | 6-8 m <sup>2</sup> /KG单涂（以干膜30微米计）         | 柔韧性/T       | ≤1   |
| 参考稀释方案  | 添加0-10%水搅拌均匀后即可使用                          | 附着力/级       | ≤1   |
| 基材处理建议  | 表面干燥清洁无油无锈                                 | 耐冲击/N       | ≥50  |
| 建议施工条件  | 5℃--35℃ 相对湿度≤75%                           | 耐水性/h       | ≥168   |
| 施工方案    | 1.8—3.0口径喷枪喷涂/刷涂/滚涂                        | 耐侯性/h       | ≥500   |
| 参考固化方案  | 自干（表干0.5天实干室内7天）                           | 耐老化性能/h     | ≥500   |
| 功能特色    | 水性环保、快干防锈、漆膜坚韧                             | 耐中性盐雾/h     | ≥100   |
| 适用范围    | 钢结构、隧道桥梁、城建设施、铁路设施、船舶、集装箱、码头港机、电机水泵基材短期防锈。 | 其它          | 可根据客户要求定制  |
| 产品包装尺寸  | 外径310MM*高380MM                             |             |  |
| 存储条件和期限 | 0-35℃阴凉干燥处，24个月                            |             |  |