

## 高遮盖、多功能

R-215应用广泛，适用于水性涂料、溶剂型涂料、粉末涂料、油墨、造纸。

### 基本属性

生产工艺	硫酸法
晶体结构	金红石
表面处理	硅铝
有机处理	有
标准分类 (ISO 591-1)	R2
在本色体系中的颜色 (ISO 787-25)	与标样的颜色相近 $\Delta E \leq 0.5$
相对散色力 (ISO 787-24)	与标样相近 95%-105%
密度 (ISO 787-10)	4.0g/cm <sup>3</sup>
聚酯体系高搅分散性 (GB/T 21868.3-2008)	$\leq 35\mu\text{m}$

### 应用特点

- 中性色相
- 极易润湿和分散
- 消色力和遮盖力高
- 亮度适中

### 特性指标

TiO <sub>2</sub> 含量 (ISO 591-1)	92%
亮度 (L*) (GB/T 1864-2012)	95
消色力 (TCS)	2000
水悬浮液PH值 (ISO 787-9)	7.2
吸油量 (ISO 787-5)	20g/100g
筛余物45 $\mu\text{m}$ (ISO 787-18)	0.01%
水萃取液电阻率 (ISO 787-14)	100 $\Omega\cdot\text{m}$
包装时105 $^{\circ}\text{C}$ 挥发物 (ISO 787-2)	0.4%

### 安全健康及防护 (详见MSDS)

需遵守良好的工业卫生保健措施，作业时应使用空气净化呼吸器，佩戴手套和安全眼镜。

R-215-01

### 包装运输

本产品包装规格有25KG、500KG和1000KG三种。

### 储存

避免潮湿环境、户外暴露和污染。

如储存得当，2年内产品颜料性能不会随时间推移而下降。为确保最佳使用性能，推荐先进先出的使用原则。

### 声明

以上资料和数据免费提供，仅供参考，不作为合同要约。

因使用条件不可控制，任何与使用上述信息和数据相关产生的风险，均由使用者承担，与中核钛白无关。