

产品简介

本产品为单组份聚氨酯粘接密封胶，高强度，抗下垂性好，工艺适应性广，不含溶剂和PVC。

典型用途

风挡及侧窗玻璃装配，适合客车风挡侧窗玻璃、轿车前后挡玻璃与车体之间的结构粘接。

特性参数

固化前特性	典型值	范围
外观	黑色均质膏状	均质膏状
基料化学成份	聚氨酯	
密度(g/cm ³) (GB/T13477.2)	1.25	1.3±0.05
表干时间(min)(23℃,50%RH) (GB/T13477.5)	30	20~60
室温固化速度(mm/24h)(23℃,50%RH)	3.5	≥3
施工温度 (°C)	5-35	
固化后特性		
拉伸强度(MPa) (GB/T528-1998)	8	≥8
断裂伸长率(%) (GB/T528-1998)	400	≥300
硬度(邵氏 A) (GB/T531-1999)	65	≥55
剪切强度Mpa (GB/T7124)	3.8	约4
撕裂强度≥KN/mm (GB/T529)	16	≥10
工作温度 (°C)	-40~80	短时可达100
低温属性	-40℃无断裂	