



附着力促进剂 EDL-YH645 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0139

发行: 伊德尔 2018/1

化学组成

危化品

活性硅脂复配物溶液

主要物理数据

有效成份 $\geq 95\%$

密度 1.010 ± 0.050 (g/cm³, 25°C)

外观 无色或淡黄色透明液体

折光率 1.4410 ± 0.0050 (25°C)

作用与特性

- ◆ 增加对电镀、玻璃底材的附着力;
- ◆ 增加对各种苛刻的五金底材附着力;
- ◆ 适量加入, 显著提高干膜的耐水性、耐酸、碱及化学药品性。

适用体系

聚丙烯酸树脂体系、环氧、醇酸等各种树脂体系

添加量与使用方法

参考用量: 全量的0.5~3.0%wt.; 加入树脂中; 并请搅拌均匀

EDL-YH645系列

EDL-YH645B: 可用于水性丙烯酸和聚氨酯等水性涂料, 作为粘接促进剂和交联剂; 提高涂层的粘接强度、防水、耐磨性、耐擦洗性、耐划伤性和耐化学品性, 可作为无机颜料的表面处理剂

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光保存

保质期: 6个月

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 4000-419-319

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com