

产品性质：

外观：	蓝相乳白色液体
PH 值：	6-8
固含量：	50±1%
粘度：	200-1000
最低成膜温度：	0℃
玻璃化温度：	-23℃

产品特点：

抗紫外线性能、优越的耐候性

漆膜透气性好

很好的弹性和恢复弹性

很好的永久柔韧性，能够防开裂

漆膜附着力极佳

优良的抗酸碱性

可制成各种稠度和厚度的涂料具有很好的流变性，适应喷、刷、滚、胶辊涂法施工。

包装规格：

50 公斤/桶 或 200 公斤/桶

储存：

本产品应在 5℃-35℃环境下储存，有效期为 6 个月。本品避免阳光直接照射，避免在过高或过低温度条件下储存。

运输： 按非危险品运输。