

油系涂料有机硅消泡剂 LD-2022

(类似德谦 5300)

一、组成

破泡聚硅氧烷溶液

二、典型物理资料

外观：微黄色透明液体

有效分含量：3%

密度（20℃）：0.94-0.97 g/ml

溶剂：二甲苯/DIBK

闪点：39℃

三、推荐添加量

总配方量的 0.1-1%。

四、加入方法

为了获得充分的消泡效果，消泡剂应在研磨前加入。若在后阶段加入，则必须有足够高的剪切力，以保证消泡剂充分分散以防止缩孔。

五、特性和优点

通用有机硅类消泡剂，有良好的脱泡和抑泡性能，容易控制，不易因过量添加而产生缩孔。

六、应用领域

该助剂广泛用于常温干燥的溶剂系统，包括聚氨酯、聚酯、硝基、丙烯酸等。

七、保质期

自生产之日起保质期为 12 个月。

八、储存

远离热源，于通风、阴凉、干燥处存放。

九、包装

25KG/包装