

滑石粉 TALC

有关技术指标

TECCYHNICAL INDE CONCERNED

指标	规格	MS-425	MS-800	MS-1250	MS-1500	MS-2500
Appearance	外观	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末	白色粉末
Whiteness	白度% \cong	85	90	91	91	93
SieveTest	(45 μ m)筛余物	\cong 0.1	\cong 0.01	全通过	全通过	全通过
SieveTest	(20 μ m)筛余物	---	\cong 0.5	\cong 0.1	\cong 0.01	\cong 0.01
MedianParticleSize	粒径D50(μ m) \cong	8	4	3	2.5	1.2
	D97(μ m) \cong	35	15	10	8	5
OilAbsorption	吸油量(m/100g)	25~37	30~45	35~50	35~55	40~55
PH Value	PH值	8.5~10	8.5~10	8.5~10	8.5~10	8.5~10
SpecificGravity	比重(g/cc)	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78
LossonIgnition	烧失量%	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
MoistureContent	水份 \cong	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
SiO ₂	二氧化硅% \cong	60	60	60	60	60
MgO	氧化镁% \cong	30	30	30	30	30
Fe ₂ O ₃	三氧化二铁% \cong	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
AL ₂ O ₃	三氧化二铝% \cong	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
CaO	氧化钙% \cong	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5