

不饱和聚酯树脂

型号	固含%	粘度（格式管）s/25℃	色泽	酸值 mg KOH/g	凝胶时间 min	特点、用途
LF310	68±2%	40-50s/25℃	浅黄色液体	13-23	5月10日	石英石用不饱和聚酯
LF311	68±2%	50-60s/25℃	浅黄色液体	13-23	4月7日	大理石用不饱和聚酯