

柠檬黄 Y304

• 技术指标:

型 号		项 目
		柠檬黄 HP-Y304-ED
颜色 (与标样比)		相似
冲淡后颜色 (与标样比)		相似
着色力, % (与标样比)		100±5
相对密度 (H ₂ O=1)		5.5
吸油量 (g/100g)		20
耐热性 (干粉, 160°C, 30min)		佳
筛余物 (74μm 筛孔), % (m/m)		0
筛余物 (43μm 筛孔), % (m/m)		≤0.1
考尔斯分散性 (μm)		≤55
遮盖力 (g 颜料/m ²)		51
水悬浮液 pH 值		5~7
105°C挥发物, % (m/m)		≤2.0
水溶物, % (m/m)		≤1.0
耐光性, 级	颜色	4
	冲淡后颜色	4