

JF1015 水性丙烯酸树脂

产品典型数据：（以下视为典型数据，不得视为产品规格）

项目	检测结果	检测方法
外观	乳白色半透明液体	目视
固含量%	42±1	105℃*2h
成膜温度	10℃	
粘度	16~25s	涂 4#杯
PH 值	6.5~9	PH 精密试纸
细度	≤35um	刮板细度仪
储存稳定性	12 个月	
离子荷电性	阴离子	

产品特性：

- 核壳结构，核的玻璃化温度>100℃，壳的玻璃化温度<-10℃，**不添加任何成膜助剂**
10℃成膜，70℃不返黏。
- 低温成膜，可配成高固体份、快干木器封闭底漆，防止实木涨筋和单宁酸渗色。
- 在核壳合成过程中，采用多重交联技术，配成的木器涂料硬度、耐水性（>48h）、附着力（一级）、光泽（>90）等方面得到更大提高。
- 与食用酒精有很好相容性。
- 杜绝了烷基酚类乳化剂（APEO）的存在，更安全环保。
- 通过 SGS 检测。

包装和储运:

50kg、200kg、120kg 塑料桶，贮存于通风干燥的库房内，防止日光直接照射，运输和贮存温度在 $> 5^{\circ}\text{C}$ 。有效期一年，如过期经检测合格后仍可继续使用。用户按质量标准验收时，若发现质量问题，请及时与本公司联系。

注: ①可以加入酒精，做成快干封闭底漆。

②可以加入酒精、水性色精做成快干修色底漆。