



GR-839晶亮清漆

[产品概述]

高级双组份丙烯酸聚氨酯清漆，具有极佳的光泽、亮度及硬度和高耐候性。性价比高，适合喷涂于单组份底色漆表面、喷涂干固后可以再修补或抛光。

[产品特性]

- ◆ 精选的树脂搭配方案，使性价比更高。
- ◆ 高光泽、高丰满度，呈现极佳的镜面效果。
- ◆ 优良树脂的体系，赋予漆膜良好的耐候性和物化性，保证漆膜历久常新。

[物理参数]

外观状态	清澈透明液体
不挥发份	52±2%
光泽	高光
比重	0.96±0.0 5kg/L
粘度	50±10S(涂-4杯, 25℃)

[施工参考]

配套产品	固化剂	古纳瑞斯面漆固化剂 (GR-918 快干、GR-928 标准、GR-938 慢干)		
	稀释剂	古纳瑞斯通用稀释剂 (GR-1001 快干、GR-1002 标准、GR-1003 慢干)		
混合配比	GR-839 晶亮清漆	2 体积		
	古纳瑞斯面漆固化剂	1 体积		
	古纳瑞斯通用稀释剂	0.2-0.5 体积		
使用时限	3-4小时 (20℃)			
喷涂粘度	16-20秒 (涂-4杯, 20℃)			
喷涂工具	上壶喷枪口径 1.2-1.4mm			
	下壶喷枪口径 1.6-1.8mm			
喷涂气压	枪压为3-4公斤/cm ²			
喷涂方法	喷两层单湿或喷3层单湿喷, 枪距为15-20cm 每层挥发时间为5-10分钟 (在20℃)			
漆膜厚度	40-60 微米			
干燥时间	配套固化剂	挥发时间	不粘尘时间	可装配时间
	GR-918快干固化剂	5分钟/20℃	30分钟/20℃	30分钟/60℃, 15小时/20℃
	GR-928标准固化剂	10分钟/20℃	45分钟/20℃	40分钟/60℃, 20小时/20℃
	GR-938慢干固化剂	15分钟/20℃	1小时/20℃	50分钟/60℃, 24小时/20℃

[产品储存]

应放在远离火源且通风干燥的阴凉处。

[包装规格] 1公升/罐、5公升/罐

[保质期] 五年

