

AH04 水性羟基丙烯酸树脂

粒径细，漆膜清透干速快。

干速快，底漆可打磨时间短（2 小时可打磨）

初始硬度优秀。

抗回粘性能好。

硬度高，耐化学性，耐热水性好。

产品特性：

粒径细，漆膜清透干速快。

干速快，底漆可打磨时间短（2 小时可打磨）。

初始硬度优秀。

抗回粘性能好。

硬度高，耐化学性，耐热水性好。

典型物理规格：

主要成份	含羟基丙烯酸 聚合物
外观	半透明液体
固含量	42±1%
PH 值	6.0-8.0
粘度	<1000CPS/2 5℃
羟基含量	约 2%
MFT	约 45℃

应用指引：：

-此产品可用于水性双组份 PU 木器底漆和面漆。

-根据使用的需要，按树脂添加量加入 4-6% 的成膜助剂以达到生产线的要求。

包装规格：

提供 120KG 包装。

贮存要求：

贮藏环境温度应在 15℃-35℃，不能在太阳光直射条件下存放，本品可在 12 个月内使用。

安全声明：

本品含有微量刺激性物质，如粘附在手中或溅入眼睛内，我们建议用大量清水冲洗后并即到医院进行详细检查，以确保安全。

免责声明：

以上数据和建议是以我们认为可靠的信息为基础，我们真诚提供以上数据，但不能保证其作为我们控制范围的条件和方法来使用我们的产品，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。