

TF-651 - 腰果壳油环氧树脂 脂固化剂

TF-651 是腰果壳油改性酚醛胺环氧树脂固化剂。此固化剂具有耐腐蚀性好，柔韧性好，抗冲击力强，且固化配比宽，综合成本低等优点。

产品编号	TF-651	粘度 (cps, 25°C)	5000-10000	胺值 (mg KOH/g)	270±20
固体含量%	无溶剂	凝胶时间 (Min、50g、25°C)	50-70	密度 20°C (g/cm ³)	0.98±0.02
产品特性	低温固化好，可在-5°C下施工，机械性能优良，耐化学腐蚀，潮湿固化，使用中混合配比宽。				

产品基本指标：

项目	指标
黏度@25°C【cps】	5000-10000
胺值 (mg KOH/g)	270±20
固体含量%	96±2
凝胶时间 (Min、50g、25°C)	50-70
密度 20°C (g/cm ³)	0.98±0.02
推荐配比	EEW: 190 90±10

	EEW: 227	80±10
	EEW: 500	35±5

注：推荐配比只供参考，需根据实际使用条件应用。

产品用途：重防腐涂料、防腐涂料、工业涂料、胶黏剂等。

贮存运输：在通风、阴凉、干燥处密封保存，200 公斤桶包装，产品有 24 个月的使用期。