

厦光涂料®

中国的涂料工匠 | 始于1989

浙江厦光涂料有限公司

公司地址:浙江省台州市椒江区太和路188号

邮政编码:318000

业务电话:400-8323-189 /0576-88505916

厦光反射隔热丽晶石



产品简介:

厦光发射隔热丽晶石以高耐候硅丙乳液为粘结剂,采用经过酸洗、分级筛选、陶瓷着色、高温煅烧等多道工序精制而成煅烧砂为骨料,并通过独特的制造工艺将纯进口、高性能的近红外反射材料的反射隔热性能转嫁到煅烧砂表面,使涂层获得更为均匀、稳定的反射隔热性能,同时涂层的质感和颜色可根据设计的需求进行定制。

产品特性:

- 耐久性佳
- 更高太阳光反射比(依据涂层明度的变化,反射比会有变化)
- 烧结陶瓷砂,永不褪色
- 色彩丰富自然
- 彩砂颗粒均匀
- 优异的耐沾污
- 附着力强
- 遮盖率高

技术参数

基 料：纯丙烯酸乳液。

颜 色：样板、色卡或提供来样。

产品特征：水溶性、彩色、厚质。

干燥时间：表干12小时，重涂24小时，实干48小时。(温度25°C，相对湿度80%)

施 工

施工方法：专用批刀批涂。

稀释比例：不宜加水稀释，以免影响装饰效果，确有需要可酌加5%以内清水稀释。

施工要求：在5°C-35°C以及相对湿度80%以下施工，大风、下雨等恶劣天气应避免施工。

施工工艺：

工序	道数	涂布率	涂膜厚度
腻子层	2	3kg/m ²	2.0mm
厦光反射隔热涂料专用底漆	1	0.2kg/m ²	0.3mm
厦光反射隔热丽晶石	1	2.5kg/m ²	1.0mm
厦光自洁型罩面漆	1	0.15kg/m ²	0.3mm

实际涂布量因基面粗糙程度，施工方法，花型不同而略有差异。