

厦光涂料®

中国的涂料工匠 | 始于1989

浙江厦光涂料有限公司

公司地址:浙江省台州市椒江区太和路188号

邮政编码:318000

业务电话:400-8323-189 /0576-88505916

厦光反射隔热弹性涂料



产品简介:

厦光反射隔热弹性涂料采用高耐久性的纯丙烯酸乳液为基料,配以纯进口、高性能红外反射材料研制而成,既具有优异耐候性、保色性,又具有优异的反射隔热性能。

产品特性:

- 优异的耐候性
- 更高的太阳光反射比(依据涂层明度的变化,反射比会有变化)
- 防水透气性佳
- 防霉抗藻
- 耐沾污性好
- 附着力强
- 有效弥盖墙体裂纹

技术参数

颜色：样板、色卡或提供来样。

产品特征：水溶性、薄质、高光/亚光/平光。

干燥时间：表干2小时，重涂6小时，实干24小时。(温度25°C，相对湿度80%)

施工

施工方法：涂刷、滚涂、喷涂。

稀释比例：一般不宜加水稀释，确因施工困难，可酌加5%以内的清水稀释。

施工要求：在5°C-35°C以及相对湿度80%以下施工，大风、下雨等恶劣天气应避免施工。

施工工艺：

1、平面型

工序	道数	涂布率	涂膜厚度
腻子层	2	3kg/m ²	2.0mm
厦光抗碱封闭底漆	1	0.15kg/m ²	0.15mm
厦光反射隔热弹性涂料	2	0.3kg/m ²	0.4mm

实际涂布量因基面粗糙程度，施工方法，花型不同而略有差异。

2、拉毛型

工序	道数	涂布率	涂膜厚度
腻子层	2	3kg/m ²	2.0mm
厦光抗碱封闭底漆	1	0.15kg/m ²	0.15mm
厦光柔性中层料	1	0.6kg/m ²	1.5mm
厦光反射隔热弹性涂料	2	0.3kg/m ²	0.4mm

实际涂布量因基面粗糙程度，施工方法，花型不同而略有差异。