

JHL44-80(830)铝粉沥青船底清漆

组 成 由煤焦沥青、铝粉、防锈颜料和体质颜料、煤焦溶剂等组成。

特 性● 对钢铁具有良好的润湿性

- 具有优异的耐水性和较好的耐碱性
- 既有良好的防锈性能
- 漆膜中含有较多的铝粉，具有一定的耐大气曝晒性
- 具有良好的湿态附着力
- 漆膜耐热性差

用 途 适用于船底部分用作于船底防锈漆底漆，也可以用作冷凝管道、码头浮筒、水槽内部等浸水设施的防腐之用。

颜色及外观 银（棕）色，漆膜平整，光滑

设施参数● 闪点 54℃

- 干膜厚度 40μm
- 湿膜厚度 60μm
- 理论用量 75g/m²
- 干燥时间（25℃）表干≤2h 实干≤14h

表面处理● 有氧化皮钢材：喷砂处理至 St3 级

- 无氧化皮钢材：以弹性砂轮片打磨至 St3 级
- 涂有车间底漆的钢材：漆膜损伤及锈蚀处二次除锈，打磨至 St3 级
- 焊接，火焰切割或火工校正燃烧部位：打磨至 St3 级

施工参数● 如漆膜太厚，只能用少量重质苯加入调整适当施工参数。

- 在使用前，必须搅均匀，方可使用。
- 烈日直晒，下雨返潮，雾雪天气，都不宜涂刷。
- 涂刷后不宜烈日直晒。
- 天冷使用，应在晴天上午十点至下午三点涂刷。

贮存● 该产品应存放在通风、干燥，防止日光直射的适合场所，远离热源。

- 该产品有效期为 12 个月，超过贮存期时，可按产品标准的项目进行检验，如结果符合质量要求，则仍可使用。