

环氧树脂漆

一、 组成：该漆是由环氧树脂、增塑剂、混合溶剂调配而成成分一，环氧固化剂为成分

二。两组分按规定比例分装供应。

二、 特性与用途：该漆具有良好的附着力，对金属的腐蚀性小，还具有较好的耐水、抗潮性能，常温干燥。可用于铝镁等金属的打底。

三、 技术指标：

项目	指标
漆膜及外观	平整光滑
粘度	60-80
硬度	0.5
冲击强度	50kg/cm ²
柔韧性	1mm
附着力	2级
耐水性	24时无变化
固体含量	48%
干燥时间(表干)	2h
	(实干) 24h

四、 施工及配套要求：

1、 该漆使用前将两组分按比例充分混合，搅拌均匀，并把配好的漆在 8 小时内用完，用多少配多少，以免胶化造成浪费。

2、 如果粘度过大，一定要用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。