

## PU 亮光清面漆

### PU亮光清面漆

产品编号	产品名称	光泽	配套固化剂	配比（重量比）漆:固:稀
PU-3100A-1	PU透明修色金油	≥90°	PU-302B	100: 50: 70-200
PU-3100A	PU透明亮光清面漆	≥95°	PU-302B	100:60-100:50-70
PU-3200A	PU耐色变亮光清面漆	≥95°	PU-306BH	100:60-70:50-70

### PU亮光清面漆性能比较

产品编号	产品名称	透明度	硬度	丰满度	流平性	耐黄变
PU-3100A-1	PU透明修色金油	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★
PU-3100A	PU透明亮光清面漆	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★
PU-3200A	PU耐色变亮光清面漆	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★

#### 一、说明：

- 1、产品均符合GB18581国家标准。
- 2、请配套使用固化剂基稀释剂以保证产品的性能。
- 3、可以根据客户需求选用相应产品。

#### 二、注意事项：

- 1、产品施工配比为理论数据，仅供参考，应根据实际施工温度，施工工艺及施工习惯调整配比数据。
- 2、配漆前必须将漆充分搅均匀，漆与固化剂和稀释剂混合搅均匀，在4小时以内尽快使用完。
- 3、根据温度的变化选择合适的稀释剂。
- 4、严禁在温度低于5°C或湿度大于85%的环境下施工，以防引起漆膜病变。

#### 三、包装规格：4KG，20KG