

## 久诺天然单彩真石漆/精仿系/高端建筑品味之选

### 卓越表现：

- 1、色彩稳定：天然彩砂之色，无任何人工染色，无需担心褪变色。
- 2、适用面广：不只是墙面，即使铝板、玻璃上，也有超强的附着力。
- 3、拒抗水白：大雨冲刷或浸泡不发白，可当场置于水中浸泡测试。
- 4、耐候性强：可适应不同地区温差、气候环境，品质稳定性极佳。
- 5、抗污性好：90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，洁净如新。
- 6、耐久性长：乳液含量为一般产品 2-3 倍，使用年限长达 10 年以上。
- 7、用料节约：精确碎石级配，有效减少喷涂飞溅浪费，比一般产品节约 10%。
- 8、施工简单：一次成型，更高效！

**适用范围：**中高档住宅、别墅、商业大厦、写字楼、星级酒店、办公大楼。

### 施工工艺：

- ①基面处理：清除基面污物、浮尘，凹凸不平处，用 1-2 道久诺外墙专用腻子找平。
- ②底漆：涂刷久诺真石漆配套专用底漆。
- ③勾缝：按照设计要求的分格方式，测量、划线、贴纸，将格缝的部位贴美纹纸。
- ④中涂：使用专用喷枪，喷涂 2 道久诺天然单彩真石漆主材。
- ⑤勾缝：去除美纹纸。
- ⑥研磨：干燥后用 180 砂纸研磨(可选)。
- ⑦罩面漆：涂刷久诺真石漆配套专用面漆。

序号	检验项目	技术要求	检验结果	本项结论

1	容器中状态	搅拌后无结块，呈均匀状态	符合要求	合格
2	施工性	喷涂无困难	符合要求	合格
3	涂料热贮存稳定性	1个月试验后，无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	符合要求	合格
4	初期干燥抗裂性	无裂纹	符合要求	合格
5	耐水性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化	96h 很轻微变化	合格
6	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，允许颜色轻微变化	96h 很轻微变化	合格
7	粘结强度（标准状态）， Mpa	$\geq 0.70$	0.81	合格
8	粘结强度（浸水后），Mpa	$\geq 0.50$	0.64	合格