

水性钢结漆

该产品以高分子水性改性丙烯酸聚合树脂。耐候性强的颜填充料为主要原材料，加之自配的各种耐理化功能显著的水性色浆，能调制出各种不颜色的防腐防锈面漆，本产品集自洁、防晒、防水、防腐、防锈及美化于一体，加之以水为溶剂，不燃不爆、无毒无味、既降低施工成本，又没有任何安全隐患，是新一代取代传统油性漆的最理想的产品。

本产品可用于各种金属材质，有防腐防锈及装饰的双重效果。也可用于石膏板、木板的表面装饰。

- 1、大型的工程机械、集装箱、船舶、车辆、铁艺、护栏。
- 2、电厂、冶金厂、钢铁厂、船厂、机车厂、炼油厂、化工厂、造纸厂、机械厂的钢铁结构。
- 3、海上设施、港口设施、矿山设施、电力设施、交通设施、市政设施。
- 4、石化装置、油气管道、油气储罐、桥梁隧道、交通枢纽、体育场馆。
- 5、军工设施、工业建筑、民用建筑、活动板房。
- 6、木器制品、石膏制品等。

◆附着力：百格测试合格

◆粘度：（涂 4 杯 25°C）20 秒

◆PH 值：7 - 8 冲击：（50kg / cm）正反冲合格

◆细度：≤25 微米

◆弯曲：（180°）反复弯曲不开裂●硬度：≥2H

◆酒精擦拭：≥50 次

- ◆盐雾：（5%Nacl 溶液）≥180 小时
 - ◆耐水性：（25C）≥30 天
 - ◆产品施工时应做好合理的防护，避免涂料溅入眼
 - ◆施工后的空桶，废渣应按当地环保部门的规定处理
- 1、建议在孝琴家园防腐、防锈底漆上施工该产品
 - 2、采用刷涂、喷涂或滚涂的方式均可施工，以 2 遍或以上为佳
 - 3、施工粘度一般为 17 - 25 秒（涂 4 杯 25°C），加水稀释比例为：水 = 1：0.1
 - 4、施工后表干为 1 - 2 小时（25°C），实干在 20°C以上气温下为 24 小时，低于 25°C以下的温度，实干时间顺延。5°C以下不准施工
 - 5、合理做好施工后的保护，底漆施工后在未实干前不要淋雨，也不要接触各化学溶剂。
- ◆包装规格：4kg、20g 铁桶或塑料桶
 - ◆储存：放置阴凉干燥处、切勿倒立、避免泄漏
 - ◆规格：18L / 13L / 6L / 3L / 1L
 - ◆运输：本产品不燃不烟、按非危险品运输
 - ◆保质期：出厂期 36 个月