

WX5600 水性自干漆树脂

本品是为水性自干漆、水性低温烤漆设计的一支水分散型自干漆树脂。

使用本品制漆时，需要加入水性催干剂辅助交联。

本品在耐盐雾、耐水、耐候性、高光泽方面表现突出。

对各类金属基材具有良好的附着力。

本品具有良好的耐水解性。

本品所制水漆稳定性良好。

第二部分：产品技术指标

品名:WX5600 水性环氧酯树脂

外观： 深黄色粘稠液体（轻微浑浊）

固体份： 70±2%

羟值： ≤30 (70%含量时)

溶剂： 乙二醇单丁醚/丙二醇甲醚/正丁醇

第三部分：使用注意事项

本品在制漆最后阶段需要加入一定量的催干剂辅助交联。

本品可以用水直接分散，也可以加入醇醚类溶剂辅助分散。

本品可以和大多数丙烯酸乳液复配使用。使用前，先将本品用水分散到 40%左右。

第四部分：包装及储存

防止日光直射，密封。储存于通风干燥处。

自包装日期起有效储存期:6 个月

200KG/桶

干性与耐水测试

WX5600 制漆漆膜表干时间约 25 分钟，实干时间