

脱硫碳酸钙理化指标

指标项目 符号 单位 数据 备注

石灰石粉粒径 d mm 0.058

灼烧减量 L.O.L % 41

石灰石中碳酸钙溶解 50%所需时间 t min 3 PH=5.4

石灰石中碳酸钙溶解 50%所需时间 t min 4.5 PH=5.8

比表面积 M²/g 1:1.2

白度 wj > 60

石灰石成分 (灼烧后)

氧化钙 CaO % 52

二氧化硅 SiO₂ % 0.1

氧化镁 MgO % 0.2