

## 产品类别:

水性聚氨酯

## 产品应用:

皮革涂饰剂、印花胶浆、鞋材油墨、包装、电子消费品、汽车内饰等

## 产品参数:

产品型号	固含量	溶剂	粘度	羟值	酸值	色度	基材	应用	应用类型
WPU-2301	33±1	水 /NMP	≤30s	/	7.0-9.0	/	合成革	皮革涂饰剂	面漆
WPU2302F	33±1	水	≤30s	/	7.0-9.0	/	合成革	皮革涂饰剂	面漆
WPU-2303	33±1	水 /NMP	≤30s	/	7.0-9.0	/	合成革	皮革涂饰剂	面漆
WPU-2601	50±2	水	≤30s	/	7.0-9.0	/	纺织鞋材	印花胶浆、鞋材油墨	底漆
WPU-2603	55±2	水	≤30s	/	7.0-9.0	/	纺织鞋材	印花胶浆、鞋材油墨	底漆
WPU-2605	60±2	水	≤30s	/	7.0-9.0	/	纺织鞋材	印花胶浆、鞋材油墨	底漆
WPU-2801	33±1	水	≤30s	/	7.0-9.0	/	薄膜纸张	包装	面漆
WPU-2802	33±1	水	≤30s	/	7.0-9.0	/	薄膜纸张	包装	面漆
WPU-2803	33±1	水	≤30s	/	7.0-9.0	/	薄膜纸张	包装	面漆
LPU-030	40±2	水	≤30s	20	7.0-9.0	乳白色	塑胶金属	电子消费品、汽车内饰	水性手感漆
WPU-2502	48±2	水	< 50s	/	7.0-9.0	乳白色	塑胶金属	电子消费品、汽车内饰	水性手感漆
LPU-032	45±1	水	≤100s	10	7.0-9.0	乳白色	塑胶金属	电子消费品、汽车内饰	水性手感漆

