

SF-557 铝合金硬质氧化高温封闭剂

产品详情

一、应用范围

本品为浅黄色液体，封闭效果好、温度范围宽、不产生白霜、耐腐蚀性高于沸水封闭，防止褪色或变色。具有 pH 值稳定，维护方便，槽液寿命长，消耗量低。

二、性状

浅黄色液体，弱酸性。

三、使用与维护

- 1.封闭处理时间应根据氧化膜厚度，温度确定，这样可以最大限度减少褪色。但如果封闭时间过长，会产生粉状。
- 2.pH 值在 5.3-5.8 之间，封闭能力不会有太大的影响，如超出范围，封闭能力会下降，也会产生粉状。
- 3.调整 pH 值请用醋酸或氢氧化钠。

四、包装

25Kg/桶