

产品特性

(1)AC98X 耐黄变系列产品属国内耐黄变产品最优质产品，配套耐黄变固化剂使用，具有极佳的耐黄效果，适用高档浅颜色或白色家具。室内无阳光直射或射灯条件下，两年内无明显变黄。

(2)AC136 高档水晶漆耐黄变性能优于 AC131 水晶漆，配套 AG98A 固化剂性能优于国内同等产品。

使用方法

一般工艺为：白坯-封闭-PU 或 PE 底漆 1~2 次-面漆。

注意事项

(1)耐黄变系列必须配套使用耐黄变固化剂，否则不会有很好的耐黄效果。

(2)突显更好的耐黄效果，清油家具底漆必须配套使用耐黄变系列配套产品。

(3)正确理解耐黄变的真正含义，耐黄变并非不黄变如果家具放置在阳光晒爆的位置，也会影响耐黄变的效果。

包装与贮存

40kg、20kg 铁罐包装。在阴凉、干燥、通风处贮存，自生产之日起保质期一年。

产品列表

编号	名称	配套固化剂	稀释剂	施工配比
AC136	净味高档水晶清面漆	AG98A 净味耐黄变抛光固化剂	AX101	1:1: 适量
AC98X	净味耐黄变哑光清面漆	AG308 净味耐黄变固化剂	AX101	1: 0.5: 适量