

产品特性

- (1) 实色哑光面漆光泽柔和，遮盖力强，漆膜丰满，硬度高，施工性能好。
- (2) 本公司实色哑光面漆品种齐全，色泽鲜艳，适合各类橱柜门板、展板、儿童家具。
- (3) 对耐黄变要求高的需选择耐黄变性能高的固化剂，否则达不到预期效果。
- (4) AQ780X 净味哑光白面，光泽柔和、气味清新自然、遮盖力强，优异的耐黄变性和附着力，特别适合高档家具、整体衣柜及对气味有较高要求的家具涂装。
- (5) 净味爱心白面，科技白面，油友白面全面提升了遮盖率、丰满度、白度、光泽更柔和、保光性更优异。

使用方法

一般工艺为：白坯-封闭-腻子-PU 或 PE 底漆 1~2 次-面漆配漆后用 120-200 目滤网过滤后静置 20 分钟，然后再配喷涂施工。

注意事项

- (1) 使用前请搅拌均匀，确保颜色和遮盖力一致。使用哑光漆更要注意。
- (2) 混合后的油漆(25℃)应在 4 小时内用完。

包装与贮存

4 公斤、25 公斤铁罐包装。在阴凉、干燥、通风处贮存，自生产之日起保质期一年。

产品列表

编号	名称	配套固化剂	稀释剂	施工配比
AQ602X	净味哑光黑面	AG45 净味抗划伤哑光固化剂	AX101	1:0.5: 适量
AQ622X	净味爱心哑光白面	AG600 净味哑光白面固化剂	AX101	1:0.5: 适量
AQ801X	净味暖白哑光白面	AG600 净味哑光白面固化剂	AX101	1:0.5: 适量
AQ630X	净味科技哑光白面	AG600 净味哑光白面固化剂	AX101	1:0.5: 适量
AQ703X	净味油友哑光白面	AG308 净味耐黄变固化剂	AX101	1:0.5: 适量
AQ7805	净味半哑白面	AG308 净味耐黄变固化剂	AX101	1:0.5: 适量