

产品特性

实色底漆的特点干燥快、硬度高、遮盖力强、打磨性能好。

使用方法

(1) 实色底漆按比例混合后喷涂于已刮涂腻子及刷涂底得宝的白坯上，干后打磨。一般表干时间约半小时，可打磨时间 3-4 小时。

(2) 净味白底漆在冬天若底用固化剂加比例过多会有开裂的风险。

(3) 混合后的油漆(25℃)应在 4 小时内用完。

包装与贮存

4 公斤、25 公斤铁罐包装。在阴凉、干燥通风处贮存，自生产之日起保质期一年。

产品列表

编号	名称	配套固化剂	稀释剂	施工配比
AD321	净味油友开孔白底漆	AG112 净味时代固化剂	AX101	1:0.5: 适量
AD521	净味新白底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD311	净味白底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD501	净味高档白底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD502	净味黑底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD504	净味仿木底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD507	净味浅肉黄底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD508	净味琥珀黄底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD509	净味灰黄底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量
AD510	净味红木底漆	AG118 净味底用固化剂	AX101	1:0.3: 适量