

真石漆抗裂腻子

本品是采用特种硅酸盐胶凝材料和天然无机矿物，添加欧洲环保高分子聚合物和改性添加剂，经充分混合而成的产品。加水搅拌后即可使用。适用于真石漆、氟碳漆、浮雕弹涂等施工前墙面的找平。

【产品特性】

- 1、易于施工和打磨，填充性好，为饰面层提供良好的基面。
- 2、粘结强度高，对基材及饰面层具有极强的亲合力。
- 3、具有优异的耐水性、耐碱性。
- 4、良好的耐老化性和抗渗性。

【施工工艺】

- 1、本系列产品为单组份产品，用适量的清水约(水:灰=1:3)调成膏糊状。
- 2、按其水灰比，先将清水倒入搅拌桶内，再加粉料，然后用电动搅拌机搅拌均匀无颗粒的膏状，静置十分钟后稍作搅拌，效果更佳。
- 3、先用点补法对基面裂缝处及平整度相差较大的地方进行修补，应确保基面平整，无空鼓，无油污，每遍施工厚度控制在 0.5-2mm 以内。
- 4、腻子施工完成后应尽早打磨，打磨时将刀痕磨平即可，并清除浮灰，应避免在腻子层实干后(标准状态下 24 小时)淋雨。高温下施工，打磨后需浇水养护，宜 24 小时后进入下道工序。

【理论用量】

度而定（通常用量为 1.5kg-2.0kg）

【注意事项】

- 1、施工温度在 5-40℃，空气相对湿度≤75%。
- 2、施工后至少 12 小时内必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。
- 3、搅拌好的浆料应在 2 小时内用完，切忌将已干结的灰浆重新使用。

4、不同基面与施工环境下使用，产品性能差异较大，大批量进货时请先试用。

【产品储存】

存放于阴凉干燥通风处。未启封保质期 6 个月。

【执行标准】 JG/T157-2009