

# >>>PU透明底漆系列

编号	名称	配套固化剂	稀释剂	施工配比
AD326	净味贴纸清底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量
AD325	净味油友水晶底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量
AD382	净味高固底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量
AD381	净味清底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量
D-3A	净味透明底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量
AD200	净味爱心透明底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量
AD805	净味极品耐黄变水晶底漆	AG98A净味耐黄变抛光固化剂	AX101	1:05:适量
AD8811	净味耐黄松木透明底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量
AD360	净味开孔透明底漆	AG118净味底用固化剂	AX101	1:05:适量

## 1、产品特性:

- ①AD326净味贴纸清底漆，含很少的粉料，透明度高，外观漂亮，硬度高。适合贴纸家具和木纹较浅的家具使用。
- ②AD382净味高固底漆固含量高，硬度足，填充性强，易打磨，适合木纹较深的高档家具使用。
- ③D-3A底漆易打磨，填充性强，干速快，适合普通实木家具使用。
- ④AD805极品耐黄变水晶底漆，配套AG98耐黄变固化剂，耐黄变特别好，适宜要求高的高档浅色或白色家具。室内无阳光(射灯)直射下，一年内无明显黄变。
- ⑤AD381净味清底漆具有优异的干燥性，打磨性溶剂释放快，干膜气味低，透明性适中，适合一些气味有较高的家具的底涂装。
- ⑥AD-200净味爱心透明底漆为新产品，填充性特好，干速快，易打磨，适合各类实木家具、木门的涂装。
- ⑦AD325净味油友水晶底漆：固含量高、丰满度好、干速快、易打磨、其透明度高于AD382，特别适合浅色或实木家具。
- ⑧AD8811净味耐黄松木透明底漆，是专门针对松木家具的油脂大、易变黄等特点而开发的一款产品，其优异的耐黄性和封单宁酸，更好地突显松木的本色。
- ⑨AD360净味开孔透明底漆，润湿性好，打磨性佳，开孔自然圆润。

## 2、注意事项:

- ①油漆使用前请充分搅匀，并在4小时内用完。
- ②施工表面应清洁、无油污，以免影响附着力。
- ③按正常比例调漆，按重量比加入专配固化剂，以保证涂装效果。
- ④多次重涂作业最好有充分的待干时间。

## 3、包装与贮存:

4公斤、25公斤铁罐包装。贮存在阴凉、干燥通风处，自生产之日起保质期一年。

