

天然仿石漆

“施彩乐”天然真石漆是本公司引进新技术，采用天然彩色大理石、花岗岩石材为原材料，用高分子聚合物及各种助剂经特殊工艺制造的高级水性内外墙装饰涂料。可广泛应用于水泥建筑、木结构、纸板、石膏制品的表面。涂装真石漆可使建筑体现自然、稳重、气派的表面和天然石材的原貌。室内外装饰、工艺造型、城市欧式雕塑等应用场景均可适用。

产品种类：

A 型天然真石漆

B 型天然真石漆

C 型天然真石漆

产品特点：

- 1、色彩丰富、外观华丽、仿真石效果。
- 2、优异的户外耐候性、抗裂、防脱。
- 3、极强的耐水性，使用寿命长。
- 4、施工简便、易清洁、易翻新。

施工工具：专用厚质涂料喷枪、漆筒、面漆喷枪、批刀等。

耗漆量：

底漆:0.1-0.15kg/m²

石漆:3-5kg/m²

面漆:0.13-0.18kg/m²

产品执行标准：

JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

施工工序：

基面处理：新墙面要保证表面平整、清洁、坚固，有空隙的地方要修补平整。旧墙面要铲除松散涂层，清除表面灰尘、油污，修补平整。保证墙体充分干燥，含水率 < 10%，PH < 10，用滚涂或喷涂的方法将底漆均匀地施涂于墙面。

底漆干燥 2-6 小时后可喷涂天然真石，要求两次成型，厚度 2-3mm，喷涂压力 > 8kg。干燥后用砂纸打磨平整，吹净浮灰。石漆完全干透后，喷涂罩光面漆 1-2 遍。

施工条件：

- 1、5-35℃。超过 40℃或低于 5℃不宜施工，雨、雪、雾及 4 级风力以上天气不能施工。
- 2、储存温度：5-35℃（忌暴晒及 0℃以下的环境置放）。

温馨提示：

- 1、施工工具用完后及时用水清洗。未用完的涂料应密封，置于阴凉处保存。
- 2、由于基面状态和喷涂效果的不同，单位耗量会存在差异。