

甲基苯基硅树脂

主要用途：本品大量用作耐高温涂料，重点推荐耐高温 600 度左右的场合，如烧烤炉、花园烤架、高温炉、汽车摩托车消音器等。

特性：本品具有优异的耐高低温性能。本品可以常温快速表干，完全固化后硬度高（ $\geq 2H$ ）、光泽高、丰满度好、高温不黄变，耐高温等级高。可较低温度快速固化。

外观：无色至淡黄色均匀透明液体，允许有乳白光无机杂质
粘度(涂-4杯)：20-50

固含,%：50 \pm 1
固化条件：可常温指触干，完全固化：铜片（200 $^{\circ}C$ ） \leq 30分钟
耐热性：铝片/250 $^{\circ}C$ \geq 300h铜片（200 $^{\circ}C$ ） \geq 200h

热失重(250 $^{\circ}C$ \times 3小时)%： \leq 5

溶剂：二甲苯丁酯

特性：本品具有优异的耐高低温性能。本品可以常温快速表干，完全固化后硬度高（ $\geq 2H$ ）、光泽高、丰满度好、高温不黄变，耐高温等级高。可较低温度快速固化。

主要用途：本品大量用作耐高温涂料，重点推荐耐高温600度左右的场合，如烧烤炉、花园烤架、高温炉、汽车摩托车消音器等。