

醇酸改性有机硅树脂

主要用途：大量用于耐高温涂料(约 250~550℃)，耐候涂料等

特性：本品具有优异的耐高低温性能和憎水防潮性能及良好的电气绝缘性能。本品可以常温表干，完全固化后硬度较高 ($\geq 1H$)、光泽高、丰满度好

外观：无色至淡黄色均匀透明液体，允许有乳白光无机机械杂质

粘度(涂-4杯)：25~65

固含, %：50 \pm 1

固化条件：可常温表干，完全固化：200℃四十分钟

耐热性：马口铁片 (200℃) $\geq 200h$

溶剂：二甲苯