

产品分类：化工科技

产品名称：苯乙烯

规格型号：

产品概述

(1) 本产品是以混合碳八经抽提工艺生产而成。

(2) 本产品执行合同标准。

质量指标

序号	项目	指标			试验方法
		优等品	一等品	合格品	
1	外观	清晰透明，无机械杂质和游离水			目测 1)
2	纯度, %(m/m) \geq	99.8	99.6	99.3	GB/T12688.1 GB/T12688.2
3	聚合物, mg/kg \leq	10	10	50	GB/T12688.3
4	过氧化物（以过氧化氢计），mg/kg \leq	50	100	100	GB/T12688.4
5	总醛（以苯甲醛计），mg/kg \leq	100	100	200	GB/T12688.5
6	色度（铂-钴色号），号 \leq	10	15	30	GB/T605
7	乙苯（质量分数）/% \leq	0.08	报告		GB/T12688.1
8	阻聚剂（TBC），mg/kg	10~15（TBC）2)			GB/T12688.8
将试样置于 100ml 比色管中，其液层高为 50~60mm，在日光或日光灯透视下目测					
如遇到特殊情况，可按供需双方协议执行。					

性能与优点：纯度高，聚合性能良好。

用途：

（1）本产品主要用于聚苯乙烯树脂、高抗压聚苯乙烯树脂、ABS 树脂、丁苯橡胶等行业

包装及注意事项：

（1）苯乙烯应装入干燥、清洁的专用罐车或镀锌钢桶内，并加适量的阻聚剂。桶装苯乙烯每桶净重 160kg。桶口应予密闭，防止苯乙烯的渗出及水分渗入。

（2）包装容器上应涂刷明显而牢固的标志。其内容包括：生产企业名称、产品名称、批号、净重、本标准代号等，并按 GB13690 的要求明显标有“易燃”“危险品”标志。罐车及贮存容器等同样要有明显标志。

（3）本产品应贮藏在 25℃ 以下或冷藏仓库内，以防止聚合变质。在运输过程中，应按照国家有关部门有关规定，应防止雨淋和日光暴晒。