

地坪罩光清漆

详细介绍

组成：丙烯酸树脂、聚氨酯、溶剂、助剂等。

特性：耐磨、耐水、流平性好、施工方便。

用途：主要使用与工业地坪体系的养护和罩光。

配比：A:B=1:1

技术指标：

| | |
|--|-------|
| 表干时间（25℃） | 2h |
| 实干时间（25℃） | 24h |
| 干硬时间（25℃） | 7d |
| 耐水性（浸水 7 日） | 无明显变化 |
| 耐机油性（浸 7 日） | 无明显变化 |
| 耐酸性（10%H ₂ SO ₄ 浸 24h） | 轻微变化 |
| 耐碱性（10%NaOH 浸 24h） | 轻微变化 |

配套品种：各种地坪漆

涂装方法：

- 1、基本要求平整、洁净、干燥、牢固，如原有涂层高光则应进行适当打磨。
- 2、涂双组份环氧底漆。一般于次日进行下一道施工。
- 3、将 A、B 组份按比例混合并充分搅拌均匀，必要时以专用稀释剂调整粘度，最好静置 15 分钟后施工。
- 4、施工方法为辊涂或喷涂。
- 5、所配漆料应在 4h 内用完。

6、一般涂一道，理论涂布量为 $0.1\text{kg}/\text{m}^2$ ，如需复涂，应对前道涂膜进行适当打磨。

7、完工地坪，步行开放时间为 24h，重新开放时间为 72h。

保质期：在正常储运条件下，自制造之日起 12 个月。

声明：鉴于产品的涂装和使用条件不在本公司的控制范围之内，本公司仅对所提供产品的质量本身负责。