

TF-606 镀银防变色剂

开缸量：2-5%（使用纯水，滚挂镀开 2%，连续镀开 5%）

温度： 50-70 度

时间： 10-30 秒

处理后用纯水逆流漂洗 3-4 次，纯热水烫洗 1 次，120 度烘干 20 分钟。

TF-606 镀银防变色剂是无刺激水溶性环保型产品，银镀层经此防变色剂处理，能在银表面瞬间形成一层极薄而致密，但抗硫化物及抗氧化极强的保护膜，抗 5% 硫化钾 5 分钟以上并通过硫化氨测试，耐高温 400°C 30 分钟以上。实用于珠宝，饰品及电子接插件，不影响焊接性能。广泛实用于滚挂镀和连续镀工艺。