

TF-9001 抗高温耐盐雾水性**镀锡封闭剂**

(用于滚镀、挂镀、连续镀镀锡)

TF-9001 镀锡/连续**镀锡防变色剂**是无刺激水溶性环保型产品，滚镀、挂镀、连续镀镀锡经此水性镀层封闭剂处理，能在其表面瞬间形成一層极薄而致密但抗氧化极强的保护膜，不影响镀层导电性，不改变镀层外观颜色，对镀层起保护作用，防止锡镀层晶须生长，增强镀层的可焊性，延长锡镀层的抗变色时间和使用寿命，耐高温烘烤（265°3~8 分钟烘烤镀层不变色），抗 5%NaCl 中性盐雾试验 24-48 小时不长腐蚀点。实用於珠宝，飾品，五金镀锡及電子接插件镀半金锡。广泛实用于滚掛镀和連續镀工艺。

开缸量：60~80mL/L(80~100g/L) (滚挂镀开 6-8%，连续镀开 8-10%)

温度： 40-50 度

Be °： 3~4(波美度)

时间： 10-30 秒

处理后用纯水逆流漂洗 3-4 次，纯热水烫洗 1 次，120 度烘干 5-20 分钟，封闭液开缸后不需更换，只需实量添加，维持波美度 3~4 个左右。