



冷水江三 A 新材料科技有限公司

A350-I 经济型消光剂

——高消光效率，适用于工业木器涂料

三 A 新材料鼎力推荐产品

全新概念

打破传统

产品具备下列的特点：

★ 更高的消光效率

采用沉淀法工艺，孔隙率达 1.2 毫升/克，并在生产设备上进行了优化，使产品有更均匀的粒径分布，从而大大提高了消光效率。

★ 极容易的添加和分散性

通过最先进的研磨工艺，使消光剂在极不利的条件下也非常容易分散，从而缩短操作时间，并且更有利于添加消光剂去调校哑度。

★ 具有良好的抗刮耐磨效果

A350-I 主要应用于以下领域：

- 1) 木器涂料；
- 2) 一般工业漆；
- 3) PU/PVC 皮革处理剂；
- 4) 电化铝烫金底胶；
- 5) 凹印油墨；

产品技术指标

SiO ₂ 含量 (干基), %	孔隙率 ml/g	平均粒径 (激光衍射法), um	吸油值 g/100g	干燥失重 (105 °C , 2Hrs) , %	灼烧失重 (1000 °C , 2Hrs) , %	白度 %	PH(5% 水 悬溶液)	表面处理
98	1.2	5.8-6.3	260-310	<5	<6	93	6-8	无

包装：10 公斤 / 包

使用方法：• 如达到干基消光粉的消光效率，建议添加量为 3-10%

- 由于不同的配方和条件，建议用户在使用前进行试验，确定最佳的添加量

注意事项：• 客户在装卸、使用和运输过程中，采取必要措施，避免粉尘飞扬。建议堆放高度不超过 10 层，受挤压会影响产品的分散性，请适当延长分散时间。

- 建议使用时开包即用，避免受潮影响使用效果

本说明仅供参考，客户在使用公司产品前应先测试以达到最佳使用效果。我们所提供的使用建议不得当做侵犯任何专利的导因。