

水性金属电镀封闭漆

由有机硅改性丙烯酸树脂加入交联剂，助剂等组成水性清漆。本产品使用水作稀释剂。可常温自干或低温烘干，干膜光亮、透明度高、色浅、硬度、附着力和柔韧性等物理性能优异，适用各类五金电镀产品。

技术指标：

- 1) PH值 7—8.5
- 2) 硬度 不小于0.5
- 3) 耐盐水 (3%NaCl液) 48—96 小时
- 4) 保存期 半年